

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Смесь сырьевая для изготовления фарфоровых изделий.

Тип	Фарфоровая масса
Технология применения	Литье, формование
Температура обжига	1350-1380*С
Цвет обжига	Белый
Химический состав:	
SiO ₂	68.21 %
Al ₂ O ₃	25.59 %
Fe ₂ O ₃	0.57 %
TiO ₂	0.25 %
MgO	0.64 %
CaO	1.49 %
Na ₂ O	0.98 %
K ₂ O	2.27 %
Массовая доля влаги/средняя/	21.4 %
Показатель абсорбции	16.5 мг/г
Потери при прокаливании при 1000*С	6.7 %

Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления продукции.

Примечание: приведенная техническая информация действительна только при надлежащих условиях перевозки и послепродажного хранения продукции. Продукт хранить в плотно закрытой упаковке.